

KONTAKT -> contact@everad-adhesives.com

Wir freuen uns Ihnen weitere Informationen zu unseren aktuellsten Innovationen zu geben.

Everad® SBE 1122

Vielseitiger Kontaktklebstoff für Schaumstoffverklebungen

Beschreibung

Everad® SBE 1122 ist ein lösungsmittelhaltiger Kontaktklebstoff, für beidseitigen Auftrag, mit langer offener Zeit. Everad® SBE 1122 wird normalerweise in der Sitz und Möbelindustrie verwendet.

Lieferform:

Beige : Kanister 30 Liter.

Rosa : Kanister 5 Liter/10 Liter, Fass 200 Liter.

Rohstoffbasis:

Synthetischer Kautschuk und Harze in Lösungsmittel.

Anwendungsvorschläge

Everad® SBE 1122 ist für die Verklebung von allen Schaumstofftypen (Polyurethan, Polyester, Polyethylen, etc.) geeignet. Everad® SBE 1122 zeigt ausgezeichnete Haftung auf Polyleinschaumstoffen. Der Klebstoff ist unempfindlich bezüglich erhöhter Luftfeuchtigkeit.

Bitte vor dem Einsatz sicher stellen, dass das Produkt nach der gewünschten Anwendung entspricht.

Verarbeitung

Verarbeitung:

Alle Materialien vor der Verklebung klimatisieren.

Beidseitiger Sprühaufrag.

Die Angaben basieren auf Prüfungen bei einem Klima von 20 °C und 65% relativer Luftfeuchtigkeit.

Die Werte können je nach Material und Arbeitsbedingungen variieren.

Vorbehandlung:

Die Klebeflächen müssen eben, sauber, staub- und fettfrei sein. Klebstoff vor Gebrauch schütteln.

Auftragsmenge:

Ca. 100-150 g/m² pro Seite, je nach Material.

Auftragsart:

Beidseitiger Sprühaufrag aus einem Druckbehälter oder mit einer Pumpe :

- Luftdruck: 4-5 bar,
- Druck im Druckbehälter : 0.5-1.0 bar,
- Durchmesser Sprühdüse : 1.5 mm.

Ein manueller Auftrag mit dem Pinsel ist je nach Material möglich.

Offene Zeit:

Ca. 180 Minuten bei 20 °C.

Trocknungszeit:

2-5 Minuten.

Verdünnung:

Everad® SBE Solvant MK.

Pressart:

In jedem Fall hohen Kontaktdruck ausüben.

Endfestigkeit:

Das Abbinden erfolgt sofort nach dem Auftrag und der Substrat pressen. Die Endfestigkeit wird nach ca. 72 Stunden erreicht.

Chemische und physikalische Eigenschaften im flüssigen Zustand

Dichte:

0.805 g/cm³.

Viskosität:

Ca. 330 mPa.s (Brookfield B2V100).

Viskositätswert nach der Herstellung gemessen. Die Werte können während der Lagerung des Produkts nach oben oder unten schwanken

Entflammbarkeit:

Leichtentzündlich.

Filmeigenschaften

Oberfläche:

Fest und kohäsiv. Bleibt geschmeidig und versprödet nicht.

Temperaturbeständigkeit:

Klebefilm wird bei 70 °C aufgeweicht (interne Prüfung Everad).

Reinigung

Everad® SBE Solvant MK.

Arbeitssicherheit

Bitte beachten Sie die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt. Everad® SBE 1122 enthält flüchtige Lösungsmittel und ist entflammbar. Es wird empfohlen unter einer Absauganlage oder bei sehr guter Raumbelüftung zu arbeiten. Die Sicherheitsvorschriften für die Verarbeitung von brennbaren Produkten müssen eingehalten werden: Es ist verboten zu rauchen, zu schweissen, offene Feuer anzuzünden, etc. Um Hautkrankheitsrisiken zu vermeiden, raten wir, mit Handschuhen zu arbeiten oder die Hände mit einer Schutzcreme zu schützen. Klebstoffreste dürfen nicht in das Abwasser gelangen.

Lagerung

9 Monate nach Produktion, kühl und trocken in verschlossenem Originalgebinde.

Garantie

Wir garantieren für die gleichmässig einwandfreie Qualität dieses nach Qualitätsnormen von ISO hergestellten Produktes, das aufgrund unserer langjährigen Erfahrungen für die empfohlenen Anwendungen und angegebenen Bedingungen entwickelt worden ist. Material, Verarbeitung und Verarbeitungsbedingungen können die Produkteigenschaften massgeblich beeinflussen. Daher sind vor dem Einsatz Versuche beim Verarbeiter unerlässlich. Für andere Anwendungen sowie bei abweichenden Verarbeitungsbedingungen empfehlen wir, vorgängig den anwendungstechnischen Dienst von unserem Technikum zu kontaktieren. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.