

## CONSTRUCTION

# Everad<sup>®</sup> RPM 2643

## Colle de montage extrêmement rapide

La colle de montage au polyuréthane à un composant Everad<sup>®</sup> RPM 2643 se distingue par son temps de pressage très court de 15 à 25 minutes. Elle convient à toutes les applications de composés de bois sur la pierre et le béton entre autres mais également sur plastiques (dont POM). Par ailleurs, elle mousse légèrement et recouvre ainsi les joints.

### Confort

- Temps d'ouverture court 4 minutes
- Temps de pressage court 15 à 25 minutes à 20 °C
- Cartouche pratique de 310 ml (encollage possible avec PUR Applico Vario)
- La colle appliquée au plafond ou contre une paroi ne goutte pas

### Sécurité

- Résistance à l'humidité C4 selon EN 12765 (mesure Everad)
- Par ailleurs, elle a une faible tendance à mousser et recouvre ainsi les joints.

### Polyvalence

- Pour tous les composés de bois à coller sur la pierre, le béton, etc.
- Pour l'application de panneaux isolants sur différents supports
- Dérivés du bois
- Pierre
- Céramique
- Matériaux isolants
- Béton
- Panneaux ignifuges

### Emballage

Cartouche 310 ml / 20 unités par carton



Collages divers en construction



Everad<sup>®</sup> RPM 2643 est particulièrement adapté au collage d'IPE sur plastique POM



Application PUR Applico Vario